DINKY TOUCH

Notice d'utilisation
Peinture polyuréthane 6253

D'aspect sensiblement identique aux miniatures d'origine, votre peinture polyuréthane qualité 6253 est conçue pour une application directe sur le zamak et autres métaux. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une peinture d'apprêt.

Pour un rendu parfait, l'application se fera à l'aérographe mais elle peut également être appliquée au pinceau.
Le diluant 3060 est nécessaire pour diluer la peinture afin de pouvoir l'utiliser en projection par aérographe. Ajouter 25 % de diluant et régler le compresseur sur 1,3 bar. Le pourcentage de diluant à utiliser et la pression du compresseur sont donnés ici à titre indicatif. Ces paramètres peuvent être ajustés en fonction de l'aérographe utilisé et des besoins de chacun.
Le durcisseur permet de donner un rendu parfait de votre peinture. Il va « tendre » la peinture lors du séchage, la rendre plus solide (vos miniatures seront moins sensibles aux chocs) et il renforcera l'aspect satiné de la finition. Utiliser 15% de durcisseur dans votre peinture.
Toujours préparer votre mélange peinture/durcisseur au dernier moment sinon votre peinture ne se conservera pas dans le temps.

Préparation de votre peinture : ***Bien mélanger la peinture****. Ajouter en premier 15% de durcisseur. Bien mélanger. En fonction de la fluidité obtenue, ajouter au maximum jusqu'à 30% de diluant au mélange peinture/durcisseur. Bien mélanger de nouveau. Vous disposez de 2 heures pour effectuer votre travail. Au-delà, la peinture commencera à épaissir.*

Précautions à prendre :
- Toujours peindre dans une pièce aérée et bien ventilée. L'idéal étant d'avoir une aspiration juste à l'endroit où vous peignez.
- Utiliser des gants en caoutchouc nitrile afin d'éviter le contact avec les produits.
- Utiliser des lunettes de protection afin d'éviter toute projection.
- Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application de la peinture.
- Important: Après utilisation du durcisseur, bien essuyer le rebord du pot avant de refermer le couvercle afin d'éviter que le couvercle reste collé au pot.
- Conserver les peintures solvants et durcisseurs dans un endroit sec, tempéré et ventilé.

Pour toutes questions complémentaires, contactez nous :

3MJA
18 RN13
27110 Sainte Colombe la Commanderie

tél : 02 32 23 04 62
Email : 3mja@orange.fr
Site Internet : www.3mja.fr